

# MAMMUT PLUS



CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	UNIDAD	ENSAYO
Muestra			EN 13329
Grosor	10	mm	EN 13329
Clase de uso	33		ISO 10874
Resistencia abrasión	AC5		EN 13329
Resistencia impacto	Bola pequeña ≥ 15 N Bola grande ≥ 1000 mm		EN 13329
Hinchazón del grosor 24h	< 10	%	EN 13329
Resistencia a las manchas	5,g. 1-2 4,g. 3		EN 438-2
Unión interior	> 1,2	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Solidez de la superficie	> 1,5	N/mm <sup>2</sup>	EN 311
Fuerza del bloqueo	Fl 0,2 ≥ 1 Fs 0,2 ≥ 2	kN/m	ISO 24334
Ancho de la superficie	± 0,1	mm	EN 13329
Longitud capa superficial	± 0,3	mm	EN 13329
Cuadratura	max 0,2	mm	EN 13329
Conductividad térmica	R:0,0745 [(m <sup>2</sup> * k)/W]		EN 12667
Rectitud capa superficial	< 0,3	mm/m	EN 13329
Diferencia de altura de los elementos	max 0,15	mm	EN 13329
Abertura entre los elementos	max 0,2	mm	EN 13329
Contenido de Formaldehidos	<0.05	ppm	EN 717-1
Clasificación al fuego	C <sub>f</sub> - s1 (difícil Inflamable-B1)		EN 13501
Clasificación al deslizamiento	Clase técnica DS R9		
Densidad de tablero	960-1100 kg/m <sup>3</sup>		EN 13329
Garantía	30 años Uso Residencial 5 años Uso Comercial Cocina y Baños *Limitada 2 años		